



CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Saxony Tufté 1/10" Saxony Getuftet 1/10" Saxony Getuft 1/10" Saxony	PILE DENSITY DENSITE DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	/	SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	EN ISO 10140 29dB
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	Polyamide 6	TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240.000 /m²	PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO / DIS 10965 10 OHM
PRIMARY BACKING DOSSIER PRIMAIRE TRÄGER-/ GRUNDMATERIAL DRAAGDOEK	Polyester nonwoven	CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	33	TRANSVERSAL RESISTANCE RESISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO / DIS 10965 10 Ohm
SECONDARY BACKING DOSSIER SECONDAIRE RÜCKENAUSSTATTUNG RUGAFWERKING	Actionback	FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 cfl s1	SIZE DIMENSION ABMESSUNG AFMETINGEN	4 m wide
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 1750 g/m²	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITE A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	EN ISO 105-BO2 ≥ 5	NUMBER OF COLORS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	Unlimited
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1000 g/m²	RUBBING FASTNESS SOLIDITE AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4		
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 900g/m ²	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITE A L'EAU WASSERECHTHEIT WATERDICHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4		
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7 mm	THERMAL RESISTANCE RESISTANCE THERMIQUE WARMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 Ca. 0,08 m² K/W		
PILE HEIGHT EPAISSEUR DE VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 6m m	IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 29 dB		

